

PAGEL®-PIKALAASTI

OMINAISUUDET

- Nopeasti kovettava laasti täyttöihin ja kaiken tyyppiin korjauksiin (käyttöaika noin 2-5 minuuttia)
- Erittäin helppokäyttöinen, tarvitsee vain sekoittaa veteen
- Muodostaa erittäin plastisen ja muokattavan massan joka - lämpötilasta riippuen - voidaan kuormittaa jo minuuteissa
- Sementtipohjainen ja kloriditon
- Vesitiivis, laajalti öljytiivis ja ehkäisee terästen korroosiota
- Korkeat varhaislujuudet. PAGEL PIKALAASTI saavuttaa puristuslujuuden 5 N/mm² (1h) ja 60 N/mm² (28 d) ajassa.
- Tarpeellinen ja välttämätön asennusapu kaikille asentajille ja rakentamisen ammattilaisille
- Yhtiö on sertifioitu mukaillen DIN EN ISO 9001:2008.

KÄYTTÖKOHEET

- Ankkurointien, läpivientien, kaiteiden, laitekomponenttien, teräspalkkien jne. täytteeksi
- Vesivuotojen tiivistämiseen
- Kolojen ja aukkojen tiivistämiseen ja täytteeksi
- Tiiliä ympäröivien aukkojen täyttämiseen
- Kaikenlaisten asennustöiden esim. lukkoseppien, sähköasentajien, muurareiden, maalareiden, koristemaalareiden ja asentajien jälkeensä jättämien aukkojen täyttämiseen
- Halkeamien sulkemiseen ennen injektointia, mansettireikien täyttämiseen

B 1



TEKNISET TIEDOT			
TYYPPI			B 1
Puristuslujuus	1 h	N/mm ²	≥ 2,5
	2 h	N/mm ²	≥ 5
	24 h	N/mm ²	≥ 30
	7 d	N/mm ²	≥ 40
	28 d	N/mm ²	≥ 65
Sekoitusvesi	n. %		20
Sekoitusaika	n. min		1

Kaikki testausarvot ovat suuntaa-antavia arvoja, testattu tuotantolaitoksissamme Saksassa - muiden tuotantolaitoksien arvot saattavat vaihdella.

Varastointi: 6 kuukautta. Viileässä, kuivassa, pakkaselta suojassa. Avaamattomissa alkuperäispakkauksissa.

Pakkausko: 15 kg ämpäri

Vaarallisuusluokka: Vaaratonta; lukekaa pakkauksen mukana tuleva tiedote

GISCODE: ZP1

KÄYTTÖ

ALUSTA: Puhdista pinta huolellisesti ja poista irtonaiset aineosat, sementti liima ja kaikki jotka saattavat estää laastia tarttumasta pintaan; esikastele pinta huolellisesti

SEKOITUS: Sekoita laasti huolellisesti veden kanssa sopivassa sekoitusastiassa suhteessa:

Vesi: B1 = 1:2 - 1:3

Sekoitusaika: noin 1 minuutti.

KÄYTTÖ: B 1 P I K A L A A S T I käytetään heti sekoituksen jälkeen.

Kaiverra korjausta vaativien, hankalien alueiden ympäriltä pois sopivan muotoinen alue.

Vesivuotojen korjauksessa paina tiukasti laastia koloon ja jatka painamista noin 3 minuutin ajan.

Kaikki tämän esitteen tieto, tekniset neuvot ja suositukset perustuvat kattavaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ne ovat kuitenkin - ottaen huomioon kolmannen osapuolen omistusoikeuden - ainoastaan tiedoksi eivätkä vapauta asiakkaita vastuusta tarkistaa onko yllämainitut tuotteet ja menetelmät soveltuvia aloitettuun käyttötarkoitukseen. Ylläolevat testitiedot on saatu normaaleissa ilmasto-olosuhteissa DIN 50014 mukailten. Saadut arvot ja analyysit ovat keskiarvoja ja tuotearvot saattavat hieman vaihdella toimituksessa. Päinvastaiset ehdotukset esitteen lausuntoihin vaativat kirjallisen suostumuksemme. Suunnittelijan ja valmistajayhtiön täytyy aina hankkia tietoa esitteestä joka on viimeisimman tiedon mukainen. Alkaa epäriiko ottaa yhteyttä asiakaspalveluostoomme milloin tahansa ja kiitokset mielenkiinnostanne. Tämä esite korvaa kaikki aikaisemmin julkaistut tuote-esitteet. Viimeisimman version esitteestä löydätte osoitteesta www.pagel.com.

ALIMEX
RAKENNUSKEMIKAALIT

HUVILAKATU 12 · FIN-04400 JÄRVENPÄÄ
TEL. (+3 58/9) 2 92 23 50 · FAX (+3 58/9) 2 91 60 06
WWW.ALIMEX.FI · MYYNTI@ALIMEX.FI



PAGEL
SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM