



## KÖSTER Crisin Cream

Tekninen tuotekortti M 278

Julkaistu: 06.09.2017

- Virallinen testiraportti, MFPA, Leipzig mukaillen WTA teknistä ohjetta 4-4-03, kosteuspitoisuus 95%

### Liutteeton hartsi / silaani pohjainen injektointimassa kapillaarisesti nousevan kosteuden katkaisemiseen



#### Ominaisuudet

KÖSTER Crisin Cream on liutteeton hartsi / silaani pohjainen injektointimassa kapillaarisesti nousevan kosteuden katkaisemiseen

#### Tekniset tiedot

Materiaali	Hartsi silaani yhdistelmä
Väri	Valkoinen
Tiheys	0,85 g / cm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	n. 85 %
Koostumus	pastamainen, kiinteä
Käyttölämpötila	+ 5 °C - + 35 °C

#### Käyttöalue

KÖSTER Crisin Cream on jälkikäteen tehtävä vedeneristys kapillaarisesti nousevaa kosteutta vastaan. KÖSTER Crisin Cream voidaan asentaa rakennuksen sisäpuolelta ja/tai ulkopuolelta. Sitä voidaan käyttää tapauksissa joissa on erittäin korkea läpikosteus (95% +/- 5% kyllästyminen) sekä kaikissa suolapitoisuuksissa.

#### Käyttö

Reiät halkaisijaltaan 14 mm porataan vaakatasoon, mieluiten alimpaan muurauksen saumaan. Porausreiän syvyys on 3 cm vajaa seinän paksuudesta. Älä poraa kokonaan seinän läpi. Porareivät puhdistetaan vedellä tai paineilmalla. Reiät sijoitetaan 10 cm välein riippumatta seinän paksuudesta. KÖSTER Crisin Cream injektoidaan patruunasta sopivalla KÖSTER käsipistoolilla johon on asennettu injektointiputki. Porareivät voidaan sulkea välittömästi KÖSTER KB Fix 5 materiaalilla injektoinnin jälkeen. Kun käytetään esim. automaattisia akkukäyttöisiä pistooleja, 10 l astioita voidaan käyttää patruunan uudelleen täyttämiseen.

#### Menekki

12 cm seinäpaksuus: n. 140 ml / m; 36 cm seinäpaksuus: n. 510 ml / m

Seinäpaksuus (cm)	Menekki (ml / m)	Tuotto / 310 ml patruuna (m)	Tuotto / 530 ml patruuna (m)
12	n. 140	2.2	3.8
24	n. 330	0.9	1.6
36	n. 510	0.6	1.0

#### Puhdistus

Puhdista työkalut välittömästi käytön jälkeen vedellä.

#### Pakkaus

M 278 010	10 l astia
M 278 310	310 ml patruuna
M 278 600	12 x 600 ml box

#### Varastointi

Varastointi huonelämpötilassa (n. + 20 °C). Alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa voidaan varastoida vähintään 12 kuukautta.

#### Liittyvät tuotteet

KÖSTER KB-FIX 5	Tuotenumero C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500	Tuotenumero M 111
KÖSTER Hienotasointi	Tuotenumero M 655 025
KÖSTER Rappauslaasti 1 Harmaa	Tuotenumero M 661 025
KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen	Tuotenumero M 662 025
KÖSTER Rappauslaasti 2 "Nopea"	Tuotenumero M 663 030
KÖSTER Rappauslaasti 2 "Kevyt"	Tuotenumero M 664 025



Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrättyissä olosuhteissa. Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöohjeemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat versiot ovat pätemättömiä.